



PUR 071

SOLVENTSİZ POLİÜRETAN YAPIŞTIRICI

- Yüksek yapışma kuvvetine sahiptir.
- Neme ve hava şartlarına dayanıklıdır.
- Yerden ısıtılmalı sistemler için uygundur.
- Elastiktir, çatlama yapmaz.
- Hızlı priz alır.
- Çok yüksek yük dayanımı sağlar.
- İç ve dış mekan uygulamaları için uygundur.



TANIMI

İki komponentli, solventsiz, hızlı kuruyan poliüretan esaslı yapıştırıcı.

UYGULAMA ALANLARI

Endüstriyel kauçuk kaplamalarda, PVC kaplamalarda, yalıtım kaplamalarında (poliçim, regupol vb.) ayrıca beton, cam, metal, seramik, polistren, ahşap, kontrplak, sunta ve kauçuk karoların yapıştırılmasında kullanılır.

UYGULAMA

- PUR 071 uygulanacak zeminlerin temiz, kuru, çatlaksız, basınç ve çekme mukavemetlerine sahip olması gerekir. Isıtılmalı sistemlerde ısıtma 10 gün önceden devreye girmiş olmalı ve uygulama esnasında kapatılmalıdır. Uygulamadan 72 saat sonra sistem tekrar çalıştırılabilir.
- Çift komponentli olan PUR 071 ağırlıkça 5 kısım A komponent ve 1 kısım B komponent (sertleştirici) olacak şekilde en az 2 dakika karıştırılır. PUR 071 uygulandıktan 5 ile 8 saat sonra sertleşir ve mekanik dayanıma ulaşır. Yapıştırıcıyı sürmek için tarak kullanılmalıdır.
- Sonradan nem etkisinde kalabilecek yüzeylere kaplama malzemelerinin yapıştırılması sırasında yapıştırıcının her iki yüzeye de sürülmesi gerekir.

SARFIYAT

500-2000gr/m²

RENK

Bej (Komponent A)

Koyu Kahve (Komponent B)

AMBALAJ

5+1 kg plastik kova

30+6 kg plastik kova

MİMAY YAPI KİMYASALLARI

Haznedar Mahallesi Parmak Sokak NO:6/A Güngören/İSTANBUL

Tel : (0212) 5712152-53 Fax : (0212) 5712159

www.mimpox.com info@mimay.com

RAF ÖMRÜ

Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda, dondan ve güneşten korunarak depolandığı takdirde raf ömrü 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır

DİKKAT

Ürün kalıntıları yakarak yok etmek tehlikelidir. Yanma sırasında, özellikle B komponenti (sertleştirici) insan sağlığına zararlı gazlar oluşturur. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt temasından sakının. Göz ile temasında derhal bol suyla yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/ maske kullanın. Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. Kürleşmiş ürün artıkları, evsel atık benzeri endüstriyel atık şeklinde ya da ticari/ inşaat alanı için olan konteynerde bertaraf edilmelidir. Kürleşmemiş ürün artıkları tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

	Komponent A	Komponent B
Yoğunluk	: 1,45 gr/cm ³	1,20 gr/cm ³
Karışım oranı	: Ağırlıkça 5 kısım Hacimce 3.4 kısım	Ağırlıkça 1 kısım Hacimce 1 kısım
Karışımı kullanma Süresi	: 15-30 dakika (20°C)	
Sertleşme süresi	: 5 saat sonra	
Mekanik dayanıklılık	: 8 saat sonra	
Kimyasallara dayanıklılık	: 7 gün sonra	
Sıcaklık dayanımı	: -20°C ile 80°C arası	
Taşıma ve depolama esnasındaki ısı dayanımı	: 0°C ile 50°C arasında	

MİMAY YAPI KİMYASALLARI

Haznedar Mahallesi Parmak Sokak NO:6/A Güngören/İSTANBUL

Tel : (0212) 5712152-53 Fax : (0212) 5712159

www.mimpox.com info@mimay.com